

R.O.Foil's Plated Strips

F.Ag/C5210



主要用途

- Leaf Spring of Tact or Clip Switches.



電鍍磷清銅片

化學成分

成分	錫	磷	銅+錫+磷
%	7.0 ~ 9.0	0.03 ~ 0.35	99.5以上

機械的性質

質別	引張強度 (Mpa)	延伸率 (%)	硬度 (Hv)
H	588 ~ 706	20以上	185 ~ 235
EH	686 ~ 785	11以上	210 ~ 260
SH	736 ~ 834	9以上	230 ~ 270

生產可能範圍


厚度	0.01mm ~ 0.3mm ^t
寬度	3.0mm ~ 80mm ^w
電鍍原料	電鍍銀：0.1 μ m ~ 5 μ m 電鍍 Nickel：0.1 μ m ~ 5 μ m 電鍍金：0.0001 μ m ~ 2 μ m

厚度公差

厚度 (mm)	公差 (mm)
0.01 ~ 0.03	± 0.002
0.04 ~ 0.08	± 0.003
0.09 ~ 0.15	± 0.004
0.16 ~ 0.24	± 0.006
0.25 ~ 0.30	± 0.007

特徵

- 卓越的電度原料是由全自動的連續電鍍所做成。
- 準確的厚度是微米(μ m)單主來計算。

 R.O.Foil

SUN Opal Ltd.

普日有限公司

Room 1302, Tung Wah Mansion,
199-203 HENNESSY ROAD, WAN CHAI, HONG KONG.
E-Mail: sunopal@netvigator.com
Website: <http://www.sunopal.com.hk>
香港灣仔軒尼詩道199-203號東華大廈1302室
Tel: (852) 2827 6689 Fax: (852) 2519 9357